

No title available.

Patent Number: DE19706918
Publication date: 1998-08-27
Inventor(s): CARDINAL JENS (DE); REICHMANN PETER (DE)
Applicant(s):: FLACHGLAS AG (DE)
Requested Patent: ☐ DE19706918
Application Number: DE19971006918 19970220
Priority Number(s): DE19971006918 19970220
IPC Classification: G02F1/163 ; B60J1/00 ; B60J7/043 ; E04D13/18 ; E04F13/00 ; E06B9/24
EC Classification: E06B9/24, G02F1/163
Equivalents: AU6917498, ☐ EP0961949 (WO9837453), ☐ WO9837453

Abstract

A process is disclosed for driving an electrochromic element which consists of at least the following layers: a first electrode layer; a first layer in which ions can be reversibly intercalated; a transparent ion-conducting layer; a second layer in which ions can be reversibly intercalated; and a second electrode layer. One of the layers in which ions can be reversibly intercalated is an electrochromic layer and the other layer acts as a counter-electrode to the electrochromic layer. A voltage with values in a redox stability range of the electrochromic layer system is applied to the electrode layers and causes a change in colour. The process is characterised in that the current (I) which flows through the electrochromic element is continuously measured. During a starting phase of the change in colour, the voltage (U) rises or diminishes continuously to a maximum, predetermined, temperature-dependent end value (U_{max}). The extent to which the end value depends on the temperature varies with the model of the electrochromic element, but not with the surface area of the electrochromic element which changes colour. During the change in colour, the voltage (U) is controlled depending on the current (I) and does not exceed the end value (U_{max}).

Data supplied from the esp@cenet database - I2



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenl gungsschrift**
⑩ **DE 197 06 918 A 1**

⑤1 Int. Cl.⁶:
G 02 F 1/163
// B60J 1/00,7/043,
E04D 13/18,E04F
13/00,E06B 9/24

②1 Aktenzeichen: 197 06 918.5
②2 Anmeldetag: 20. 2. 97
④3 Offenlegungstag: 27. 8. 98

DE 197 06 918 A 1

⑦1 Anmelder:
Flachglas AG, 90766 Fürth, DE

⑦4 Vertreter:
BOEHMERT & BOEHMERT, 28209 Bremen

⑦2 Erfinder:
Reichmann, Peter, 45884 Gelsenkirchen, DE;
Cardinal, Jens, 44319 Dortmund, DE

⑤6 Entgegenhaltungen:
DE 40 06 977 A1
EP 07 18 667 A1
EP 06 79 924 A1
EP 04 75 847 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt


Der Inhalt dieser Schrift weicht von dem am Anmeldetag eingereichten Unterlagen ab

⑤4 Verfahren zum Betreiben eines elektrochromen Elementes

⑤7 Ein Verfahren zum Betreiben eines elektrochromen Elementes, das aus mindestens den folgenden Schichten besteht:

- einer ersten Elektrodenschicht;
- einer ersten Schicht, in die reversibel Ionen einlagerbar sind;
- einer transparenten Ionenleitschicht;
- einer zweiten Schicht, in die reversibel Ionen einlagerbar sind; und
- einer zweiten Elektrodenschicht;

wobei die erste und/oder die zweite Schicht, in die reversibel Ionen einlagerbar sind, eine elektrochrome Schicht ist und die andere dieser Schichten als Gegenelektrode zu der elektrochromen Schicht arbeitet, und wobei an den Elektrodenschichten eine einen Umfärbvorgang hervorrufofende Spannung anliegt, die Werte in einem Redoxstabilitätsbereich des elektrochromen Schichtsystems aufweist, ist dadurch gekennzeichnet, daß der durch das elektrochrome Element fließende Strom I fortlaufend gemessen wird, daß in einer Anlaufphase des Umfärbvorgangs die Spannung U stetig bis maximal zu einem temperaturabhängig vorgegebenen Endwert U_{\max} erhöht bzw. erniedrigt wird, wobei die Temperaturabhängigkeit des Endwertes bauartbedingt, jedoch unabhängig von der umzufärbenden Fläche für das elektrochrome Element festgelegt ist; und daß die Spannung U im Verlauf des Umfärbvorgangs abhängig vom Strom I geführt wird, wobei die Spannung U ihrem Betrage nach den Betrag des Endwertes U_{\max} nicht überschreitet.



DE 197 06 918 A 1

1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines elektrochromen Elementes, das aus mindestens den folgenden Schichten besteht:

- einer ersten Elektroden-schicht;
- einer ersten Schicht, in die reversibel Ionen einlagerbar sind;
- einer transparenten Ionenleitschicht;
- einer zweiten Schicht, in die reversibel Ionen einlagerbar sind; und
- einer zweiten Elektroden-schicht;

wobei die erste und/oder die zweite Schicht, in die reversibel Ionen einlagerbar sind, eine elektrochrome Schicht ist und die andere dieser Schichten als Gegenelektrode zu der elektrochromen Schicht arbeitet, und wobei an die Elektroden-schichten eine einen Umfärbevorgang hervorrufende Spannung angelegt wird, die Werte in einem Redoxstabilitätsbereich des elektrochromen Schichtsystems aufweist.

Der Begriff Umfärbevorgang bezeichnet dabei entweder ein willkürliches Einfärben, das heißt eine Minderung des Transmissions- oder Reflexionsgrads des elektrochromen Elementes, insbesondere im sichtbaren Spektralbereich, oder aber ein Entfärben oder Bleichen, also eine Erhöhung des Transmissions- oder Reflexionsgrads. Er kann aber auch primär in einer Änderung des Farbortes der transmittierten oder reflektierten Strahlung bestehen. Spannungswerte in einem Redoxstabilitätsbereich des elektrochromen Schichtsystems meint Spannungen, bei denen das aus der elektrochromen Schicht, der Ionenleitschicht sowie der als Gegenelektrode arbeitenden Schicht bestehende elektrochrome Schichtsystem keine oder allenfalls sehr geringfügige irreversible Veränderungen erfährt.

Das elektrochrome Element weist mindestens eine elektrochrome Schicht auf, die reversibel umgefärbt werden kann. Diese wird als Gegenelektrode entweder mit einer weiteren elektrochromen Schicht oder mit einer transparenten Ionenspeicherschicht, die ihre Transparenz durch die Einlagerung von Ionen nicht nennenswert ändert, kombiniert. Zur Vereinfachung werden im folgenden beide Schichten, in die reversibel Ionen einlagerbar sind, gemeinsam als elektrochrome Schichten bezeichnet.

Die zuvor aufgeführten Schichten des elektrochromen Elementes können gegebenenfalls auch indirekt unter Zwischenschaltung weiterer Schichten, wie z. B. Schutzschichten, Isolierschichten, optisch wirksamer Hilfsschichten, Referenzelektroden-schichten oder dergleichen, aufeinander folgen.

Zumindest eine der Elektroden-schichten ist eine transparente Schicht. Wenn das elektrochrome Element als transparentes Fensterelement mit variablem Transmissionsgrad eingesetzt werden soll, so wird auch die zweite Elektroden-schicht transparent sein. Soll hingegen das elektrochrome Element als Spiegel mit variablem Reflexionsgrad verwendet werden, so wird vorzugsweise eine der beiden Elektroden-schichten als opake Reflexionsschicht aus einem geeigneten Metall, wie Aluminium oder Silber, ausgebildet. Es ist aber auch möglich, mit zwei transparenten Elektroden-schichten zu arbeiten und eine zusätzliche metallische Reflexionsschicht vorzuschicken. Im folgenden wird der Einfachheit halber nur von elektrochromen Elementen mit variablem Transmissionsgrad die Rede sein, ohne daß jedoch die Erfindung hierauf beschränkt ist.

Durch die über die Elektroden-schichten an das elektrochrome Element angelegte Spannung kann dessen Transmissionsgrad verändert werden. Diese Veränderung erfolgt

im Regelfall umso schneller, je höher die angelegte Spannung ist. Wird das elektrochrome Element allerdings nicht in optimaler Weise betrieben, ist also insbesondere die angelegte Spannung zu groß, so kann es dauerhaft geschädigt werden. Es wird dann möglicherweise das elektrochrome Element in seinem Transmissionsgrad nicht mehr veränderbar sein, oder der Unterschied zwischen minimalem und maximalem Transmissionsgrad ist unter ansonsten gleichen Umgebungsbedingungen nicht mehr so groß wie im ungeschädigten Zustand. Auch ist zu befürchten, daß das elektrochrome Element nicht mehr homogen einfärbt, wobei sich möglicherweise irreversibel eingefärbte oder nicht mehr einzufärbende Bereiche bilden.

Vor allem dann, wenn ein Polymerelektrolyt als Ionenleitschicht verwendet wird, besteht außerdem die Gefahr, daß das elektrochrome Element delaminiert, d. h. daß sich die Ionenleitschicht von den elektrochromen Schichtenbereichsweise ablöst.

Je nach Einsatzgebiet des elektrochromen Elementes ist dieses mehr oder weniger hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt. So kann beispielsweise bei einem elektrochromen Element, das in Kraftfahrzeugen als Fensterscheibe, Dachverglasung oder dergleichen eingesetzt wird, erwartet werden, daß es bei Temperaturen im Bereich von -20°C bis +80°C befriedigend arbeitet. Mit ähnlichen Temperaturen ist bei Anwendungen in der Außenhaut von Gebäuden, beispielsweise im Bereich von Gebäudefassaden, zu rechnen. Es ist bekannt, daß eine Temperaturerhöhung zu einer Verringerung des spezifischen Widerstandes der Systemkomponenten führt. Insbesondere der Widerstand der Ionenleitschicht kann mit einer Temperaturerhöhung drastisch abnehmen. Wenn keine geeigneten Maßnahmen getroffen werden, kann dies leicht dazu führen, daß bei höheren Temperaturen der Redoxstabilitätsbereich des elektrochromen Schichtsystems verlassen wird und irreversible Veränderungen auftreten.

Aus der EP 0 475 847 B1, nach der der Oberbegriff des Patentanspruches gebildet ist, ist ein Verfahren zum Betreiben eines elektrochromen Elementes bekannt, bei dem die an das elektrochrome Element angelegte Spannung temperaturabhängig ist. Die Temperatur wird dabei direkt mit einem Thermometer gemessen oder aber indirekt, indem vor jedem Umfärbevorgang ein Spannungspuls erzeugt wird, über den bei gleichzeitiger Strommessung der Widerstand der Ionenleitschicht bestimmt und daraus die Temperatur des elektrochromen Elementes ermittelt wird. Entsprechend der ermittelten Temperatur wird für eine vorgegebene Zeit eine Spannung an das elektrochrome Element angelegt. Wenn der gewünschte Transmissionsgrad erreicht ist, wird die Spannung abgeschaltet.

Die EP 0 718 667 A1 hat ein vom Benutzer einflußbares Verfahren zum Betreiben eines elektrochromen Elementes zum Gegenstand, das über eine Schnittstelle an bauartlich unterschiedliche elektrochrome Elemente, an die Umgebungstemperatur und an die Abmessungen des elektrochromen Elementes anpaßbar ist. Dabei soll die Spannung, mit der das elektrochrome Element betrieben wird, auch eine Funktion der Temperatur sein. Nachteilig bei dem bekannten Verfahren ist es, daß für jedes einzelne elektrochrome Element eine Anpassung der Steuerparameter an die Scheibenabmessungen erfolgen muß.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Betreiben eines elektrochromen Elementes zur Verfügung zu stellen, das in einem großen Temperaturbereich arbeitet, das weitgehend unabhängig von der Fläche des elektrochromen Elementes ist, das eine Veränderung des Transmissionsgrads über einen großen Bereich zuläßt, das eine ausreichend schnelle Umfärbung ermöglicht, und mit

dem eine hohe Lebensdauer des elektrochromen Elementes erreichbar ist.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß der durch das elektrochrome Element fließende Strom I fortlaufend gemessen wird, daß in einer Anlaufphase des Umfärbvorgangs die an das elektrochrome Element angelegte Spannung U stetig bis maximal zu einem temperaturabhängig vorgegebenen Endwert U_{\max} erhöht bzw. erniedrigt wird, wobei die Temperaturabhängigkeit des Endwertes U_{\max} bauartbedingt, jedoch unabhängig von der umzufärbenden Fläche für das elektrochrome Element festgelegt ist, und daß die Spannung U im Verlauf des Umfärbvorgangs abhängig vom Strom I geführt wird, wobei die Spannung U ihrem Betrage nach den Betrag des Endwertes U_{\max} nicht überschreitet. Der Endwert U_{\max} kann dabei für einen Einfärbvorgang einen anderen Betrag aufweisen als für einen Entfärbvorgang.

Die Strommessungen erfolgen im Normalfall regelmäßig in immer gleichen, ausreichend kurzen Zeitabständen, typischerweise mehrere Male in der Sekunde. Es kann aber auch so vorgegangen werden, daß zum Beispiel in der Anlaufphase des Umfärbvorgangs Messungen in kürzeren Abständen vorgenommen werden als in späteren Phasen, weil sich in der Anlaufphase der Strom und die Spannung normalerweise am schnellsten ändern.

Für die meisten Anwendungsfälle wird es ausreichend sein, wenn die Temperaturabhängigkeit des Endwertes U_{\max} der Spannung U durch einen linearen Zusammenhang gegeben ist, beispielsweise

$$U_{\max} = A - B \cdot T, \quad (1)$$

wobei T die Temperatur des elektrochromen Elementes ist und A und B von der Bauart des elektrochromen Elementes bestimmte Konstanten sind, die empirisch zu ermitteln sind. Wenn T die Temperatur in °C ist, so entspricht A betragsmäßig derjenigen Spannung U, die bei 0°C maximal an das elektrochrome Element angelegt werden darf. Mit der Konstante B wird festgelegt, wie stark der Endwert U_{\max} der Spannung U bei Temperaturänderungen zu modifizieren ist. A und B können für einen Einfärb- und einen Entfärbvorgang unterschiedlich sein. Sie sind charakteristisch für eine bestimmte Bauart eines elektrochromen Elementes, aber unabhängig von dessen Abmessungen. Sie können ausgehend von cyclovoltammetrischen Voruntersuchungen an den elektrochromen Schichten beispielsweise durch systematische Versuchsreihen ermittelt werden, bei denen elektrochrome Elemente gleicher Bauart und Abmessungen mit verschiedenen Werten für U_{\max} bei verschiedenen Temperaturen betrieben werden und diejenigen betragsmäßig größten Spannungen ermittelt werden, bei denen die elektrochromen Elemente jeweils über eine große Anzahl (mind. etwa 1000–10 000) von Umfärbzyklen keine nennenswerte Verschlechterung ihrer Umfärbbeeigenschaften erfahren.

Ein wesentliches Merkmal der Erfindung ist die Regelung der an das elektrochrome Element angelegten Spannung U in Abhängigkeit vom Strom I. Die Erfindung nutzt die überraschende Erkenntnis, daß eine Auswertung von fortlaufenden Messungen des Stroms I eine Kenntnis der genauen Abmessungen des elektrochromen Elementes für eine schonende Betriebsweise dieses Elementes erübrigt. Dabei können die Meßwerte des Stroms I grundsätzlich auf unterschiedliche Weise zur Regelung der Spannung U verwendet werden. So kann beispielsweise vorgesehen werden, die Spannung U zunächst in der Anlaufphase bis auf den Endwert U_{\max} betragsmäßig zu erhöhen und sie danach auf dem

erreichten Wert zu halten, bis der Strom I eine – wie weiter unten erläutert – auf den Maximalstrom I_{\max} bezogene, temperaturabhängige erste Schwelle unterschreitet, wonach die Spannung U betragsmäßig stetig oder in mehreren Stufen so erniedrigt wird, bis der Strom I eine ebenfalls auf den Maximalstrom I_{\max} bezogene, temperaturabhängige untere Abschaltsschwelle erreicht. Vorteilhafterweise geschieht diese stromgeführte Regelung der Spannung U jedoch unter Zuhilfenahme eines aus Strom- und Spannungsmessungen ermittelten Rechenwertes für den Gesamtwiderstand R_{ges} des elektrochromen Elementes.

Der Gesamtwiderstand R_{ges} des elektrochromen Elementes kann bevorzugt in der Anlaufphase des Umfärbvorgangs aus der Spannung U und dem Strom I ermittelt werden. Zum Ausgleich eventueller Spannungs-Offsets (Leerlaufspannungen) wird dabei der Gesamtwiderstand R_{ges} insbesondere aus der ersten Ableitung der Spannung U nach dem Strom I errechnet. Diese ergibt sich in erster Näherung durch die Bildung des Quotienten $\Delta U / \Delta I$ der Beträge von Spannungsdifferenz und Stromdifferenz zu aufeinanderfolgenden Zeitpunkten t_i, t_{i+1} , $\Delta U = U(t_{i+1}) - U(t_i)$, $\Delta I = I(t_{i+1}) - I(t_i)$. Die Genauigkeit der Berechnung kann dadurch erhöht werden, daß eine Mittelwertbildung aus mehreren zu verschiedenen Zeitpunkten ermittelten Quotienten $\Delta U / \Delta I$ vorgenommen wird. Durch die Durchführung der Messungen und der Berechnung in der Anlaufphase des Umfärbvorgangs kann eine Verfälschung der Meßergebnisse durch im Zuge des Umfärbens auftretende innere Spannungen weitgehend vermieden werden.

Da der Gesamtwiderstand R_{ges} temperaturabhängig ist, kann aus diesem grundsätzlich auch auf die Temperatur T des elektrochromen Elementes geschlossen werden, wenn aufgesonderte Temperaturfühler verzichtet werden soll. Insbesondere bei großflächigen elektrochromen Elementen ist allerdings eine direkte Temperaturmessung mit Hilfe eines Temperaturfühlers wegen deren höherer Genauigkeit vorzuziehen.

Eine besonders hohe Lebensdauer des elektrochromen Elementes kann dadurch erzielt werden, daß aus der Spannung U, dem Strom I sowie dem Gesamtwiderstand R_{ges} eine Spannung U_{eff} , die elektrochemisch an den elektrochromen Schichten wirksam ist, errechnet und die Spannung U so geregelt wird, daß U_{eff} dem Betrage nach einen vorbestimmten Wert $U_{\text{eff,max}}$ oberhalb dessen irreversible Veränderungen am elektrochromen Element auftreten können, nicht überschreitet. Dabei wird vorzugsweise die folgende Näherungsgleichung zur Ermittlung der an den elektrochromen Schichten elektrochemisch wirksamen Spannung U_{eff} benutzt, deren Zustandekommen weiter unten erläutert wird:

$$U_{\text{eff}} = U - I \cdot D \cdot R_{\text{ges}} \quad (2)$$

wobei D eine bedarfsweise zu verwendende, Näherungsfehler ausgleichende Korrekturgröße ist. Es wird in den meisten Fällen ausreichen, für D den Wert 1 zu verwenden. Zur Optimierung der Spannungsregelung im Hinblick auf eine möglichst lange Lebensdauer des elektrochromen Elementes kann es aber vorteilhaft sein, mit einer durch orientierende Versuche zu ermittelnden von 1 abweichenden Korrekturgröße D zu arbeiten. Denkbar sind z. B. Fälle, in denen die Messung des Gesamtwiderstands R_{ges} erst zu einem relativ späten Zeitpunkt eines Umfärbvorgangs vorgenommen wird, in denen die Einzelwiderstände des elektrochromen Schichtsystems besonders stark vom Färbungszustand abhängen oder in denen die elektrochromen Schichten einen ungewöhnlich hohen Ohm'schen Widerstand aufweisen.

Ein schnelles und dennoch schonendes Umfärben wird

auf steuerungstechnisch besonders einfache Weise erreicht, wenn nach dem Abschluß der Anlaufphase und solange die elektrochemisch an den elektrochromen Schichten wirksame Spannung U_{eff} den maximal zulässigen Wert $U_{\text{eff,max}}$ dem Betrage nach nicht erreicht, die Spannung U im wesentlichen konstant auf dem am Ende der Anlaufphase erreichten Endwert U_{max} gehalten wird. Es versteht sich, daß auch mit dem Betrage nach unter dem Endwert U_{max} liegenden Spannungen U gearbeitet werden könnte. Ein solches Verfahren hätte aber längere Umfärbezeiten zur Folge, was normalerweise unerwünscht ist.

Ein Abschaltkriterium für die Spannung U kann, insbesondere falls eine vollständige Ein- oder Entfärbung gewünscht ist, erfindungsgemäß besonders einfach mit Hilfe des maximalen Stromes I_{max} , der während des Umfärbvorgangs geflossen ist, definiert werden. So kann festgelegt werden, daß die Spannung U dann abgeschaltet wird, wenn das Verhältnis von momentan fließendem Strom I zu maximalem Strom I_{max} einen vorgegebenen, von der Bauart, der Art des Umfärbvorgangs sowie in der Regel von der Temperatur T bestimmten Wert unterschreitet.

Ist nur eine Teilumfärbung gewünscht, so kann beispielsweise der Transmissionsgrad oder der Reflexionsgrad des elektrochromen Elementes überwacht und die Spannung U abgeschaltet werden, wenn der Transmissionsgrad oder Reflexionsgrad einen vorgegebenen Wert erreicht.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die im elektrochromen Element seit Beginn des Umfärbvorganges geflossene Ladungsmenge zu ermitteln und die Spannung U abzuschalten, wenn die geflossene Ladungsmenge einen vorgegebenen Wert erreicht. Die geflossene Ladungsmenge kann dabei durch zeitliche Integration des Stromes I ermittelt werden.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren gelingt es, sobald einmal die bauartbedingten Parameter A , B , D , $U_{\text{eff,max}}$ und das Abschaltverhältnis I/I_{max} festgelegt sind, im wesentlichen unabhängig von der umzufärbenden Fläche des elektrochromen Elementes eine Selbstkalibrierung des Steuerungsverfahrens durchzuführen, die ein schonendes Betreiben des elektrochromen Elementes erlaubt. Es liegt im Rahmen der Erfindung, zur Verfeinerung und weiteren Optimierung des Steuerungsverfahrens verschiedene Größenklassen für elektrochrome Elemente zu definieren, innerhalb derer jeweils die gleichen bauartbedingten Parameter angewandt werden, z. B. in Schritten von etwa 0,5–1 m, bezogen auf die kürzeste Elementabmessung.

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht auf steuerungstechnisch einfache Weise eine schnelle, reproduzierbare und gleichmäßige Umfärbung von elektrochromen Elementen, wobei für eine Teilumfärbung ergänzende Abschaltkriterien herangezogen werden können. Es ist in der praktischen Ausführung maßgeblich durch seine Anlaufphase bestimmt, in der eine Selbstkalibrierung vorgenommen wird, d. h. in der wesentliche Steuerparameter des Verfahrens festgelegt werden.

Im folgenden soll die Erfindung anhand der beigelegten Zeichnungen näher erläutert werden. Es zeigt:

Fig. 1 den schematischen Aufbau eines elektrochromen Elementes;

Fig. 2 ein vereinfachtes Ersatzschaltbild für das elektrochrome Element der Fig. 1;

Fig. 3 ein stark schematisiertes Blockschaltbild zur Erläuterung der Meß- und Regelgrößen für das erfindungsgemäße Betreiben eines elektrochromen Elementes;

Fig. 4 den schematischen Verlauf von Strom und Spannung, wenn das elektrochrome Element der Fig. 1 nach einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens betrieben wird;

Fig. 5 eine Meßkurve für den Strom- und Spannungsverlauf bei einem Einfärbvorgang, der ein bevorzugtes Verfahren entsprechend der vorliegenden Erfindung ausnutzt, durchgeführt an einem elektrochromen Element mit den Abmessungen 70 cm · 100 cm; und

Fig. 6 einen erfindungsgemäßen Entfärbvorgang bei einem elektrochromen Element entsprechend Fig. 5.

In Fig. 1 ist schematisch der Aufbau eines beispielhaften elektrochromen Elementes dargestellt. Auf einem Glasträger 10 befindet sich eine erste transparente Elektroden-schicht 12, auf der als erste Schicht, in die reversibel Ionen eingelagert werden können, eine elektrochrome Schicht 14 vorgesehen ist. Eine transparente Ionenleitschicht 16, die als Polymerelektrolyt ausgeführt sein mag, trennt die elektrochrome Schicht 14 von der zweiten Schicht, in die reversibel Ionen eingelagert werden können, hier einer Ionenspeicherschicht 18, die als Gegenelektrode zur elektrochromen Schicht 14 arbeitet. Die Ionenspeicherschicht 18 kann als Schicht mit vom Einlagerungszustand im wesentlichen unabhängigen Transmissionsgrad ausgeführt sein. Sie kann aber auch über mehr oder weniger ausgeprägte elektrochrome Eigenschaften verfügen. Die Schichten 14, 18 werden zur Vereinfachung gemeinsam als elektrochrome Schichten 14, 18 bezeichnet, ohne daß der Anwendungsbe-reich des erfindungsgemäßen Verfahrens auf elektrochrome Elemente mit zwei einfärbbaren Schichten beschränkt ist.

Der Schichtaufbau ist symmetrisch ergänzt durch eine zweite transparente Elektroden-schicht 20 und eine Glasplatte 22. Die Elektroden-schichten 12 und 20 sind mit elektrischen Anschlüssen 24, 26 versehen, an die über nicht dargestellte Zuleitungen eine Steuerspannung U angelegt werden kann. Die elektrochrome Schicht 14 und die Ionenspeicherschicht 18 bestehen aus für diesen Zweck bekannten und geeigneten Materialien, wie sie beispielsweise in der EP 0 475 847 B1 aufgeführt sind, die Kationen, insbesondere Protonen oder Li^+ -Ionen, reversibel einlagern können, wobei die elektrochrome Schicht 14 je nach Einlagerungszustand eine unterschiedliche Einfärbung aufweist.

Die an das elektrochrome Element angelegte Spannung U muß während des gesamten Umfärbvorgangs zwei Bedingungen erfüllen:

(I) Der Betrag der Spannung U darf den Betrag eines vorgegebenen, von der Temperatur T abhängigen Endwertes U_{max} nicht überschreiten. Die Temperaturabhängigkeit dieses Endwertes U_{max} ergibt sich aus der Bauart des elektrochromen Elementes und richtet sich vor allem nach den Materialien für die elektrochromen Schichten 14, 18 und für die Ionenleitschicht 16.

(II) Die Spannung U_{eff} , die elektrochemisch an den elektrochromen Schichten 14, 18 wirksam ist, darf einen bestimmten Wert $U_{\text{eff,max}}$ betragsmäßig nicht überschreiten. Da die an den elektrochromen Schichten 14, 18 herrschenden Potentiale nur mittelbar zu beeinflussen und nur mit großem Aufwand meßtechnisch erfaßbar sind, wird die an das elektrochrome Element angelegte Spannung U vorzugsweise auf Basis des in der Anlaufphase des Umfärbvorgangs ermittelten Gesamtwiderstands R_{ges} und durch die Auswertung der fortlaufenden Messungen des Stroms I so geregelt, daß die Bedingung (II) stets eingehalten wird. Der maximal zulässige Betrag $U_{\text{eff,max}}$ der elektrochemisch an den elektrochromen Schichten 14, 18 wirksamen Spannung U_{eff} hängt im Regelfall von verschiedenen Parametern ab, nämlich beispielsweise von der Temperatur T des elektrochromen Elements, von dessen Bauart und von der Art des Umfärbvorgangs (Einfärbung oder Entfärbung).

Die elektrochemisch an den elektrochromen Schichten 14, 18 wirksame Spannung U_{eff} ist betragsmäßig gegenüber der außen an das elektrochrome Element angelegten Spannung U vermindert, und zwar um diejenigen Anteile, die an den Widerständen der verschiedenen anderen stromdurchflossenen Komponenten des elektrochromen Elements einschließlich dessen Zuleitungen abfallen. Die Spannung U_{eff} ist zwar bei einem industriell zu vertretbaren Kosten herstellbaren elektrochromen Element einer direkten Messung nicht zugänglich. Sie kann aber mit ausreichender Genauigkeit näherungsweise berechnet werden, wie im folgenden erläutert wird.

Es zeigt Fig. 2 ein vereinfachtes Ersatzschaltbild des elektrochromen Elementes nach Fig. 1. Dabei ist R_1 der Ohm'sche Widerstand der Elektrodenschicht 12 einschließlich Anschluß 24 sowie etwaiger, nicht dargestellter Zuleitungen, R_2 der Ohm'sche Widerstand der elektrochromen Schicht 14, R_3 der Ohm'sche Widerstand der Ionenleitschicht 16, R_4 der Ohm'sche Widerstand der Ionenspeicherschicht 18 und R_5 der Ohm'sche Widerstand der Elektrodenschicht 20 einschließlich Anschluß 26 sowie etwaiger, nicht dargestellter Zuleitungen.

Der Gesamtwiderstand R_{ges} des elektrochromen Elementes ergibt sich damit als Summe der Widerstände R_1 bis R_5 .

$$R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5.$$

Mit dem durch das elektrochrome Element fließenden Strom I erhält man hieraus die angelegte Spannung U entsprechend der Ohm'schen Gleichung $U = I \cdot R_{\text{ges}}$, wobei die über den elektrochromen Schichten 14, 18 abfallenden Spannungsanteile $I \cdot R_2 + I \cdot R_4$ der zuvor erwähnten elektrochemisch wirksamen Spannung U_{eff} entsprechen. Es gilt also:

$$U = U_{\text{eff}} + I \cdot (R_1 + R_3 + R_5)$$

oder – nach U_{eff} aufgelöst –:

$$U_{\text{eff}} = U - I \cdot (R_1 + R_3 + R_5). \quad (3)$$

Aus dieser Gleichung (3) kann unter der Annahme, daß jedenfalls in der Anlaufphase des Umfärbvorganges die Widerstände R_2 und R_4 klein gegenüber $R_1 + R_3 + R_5$ sind, mit $R_{\text{ges}} \approx R_1 + R_3 + R_5$ die oben aufgeführte Näherungsgleichung (2) abgeleitet werden.

Aus Gleichung (3) bzw. Näherungsgleichung (2) ergibt sich unmittelbar, daß die elektrochemisch an den elektrochromen Schichten 14, 18 wirksame Spannung U_{eff} über die Spannung U und mit Hilfe von Messungen des Stromes I geregelt werden kann. Der so berechnete Wert von U_{eff} kann naturgemäß nur ein Näherungswert sein, da der Spannungsabfall $I \cdot R$ insbesondere bei großflächigen elektrochromen Elementen nicht über die gesamte Fläche des Elementes konstant ist, sondern an den Rändern am größten ist, während er in dessen Mitte ein Minimum annimmt. Physikalisch korrekt wird das Widerstandsverhalten eines elektrochromen Elementes über komplexe Größen (Impedanzen) beschrieben. Die Bestimmung komplexer Impedanzen erfordert aber einen vergleichsweise hohen apparativen Aufwand, der wirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist. Es hat sich gezeigt, daß in der Praxis zur Ermittlung der benötigten Betriebsparameter des Steuerverfahrens die Berücksichtigung nur des Ohm'schen Anteils der Impedanzen der Systemkomponenten einen völlig ausreichenden Näherungswert darstellt.

Aus den beiden obengenannten Bedingungen (I) und (II), die beim Betreiben des elektrochromen Elementes in einem Redoxstabilitätsbereich des elektrochromen Schichtsystems einzuhalten sind, bestimmen sich zusammen mit Näherungsgleichung (2) für jeden Zeitpunkt des Umfärbvorganges zwei Obergrenzen für den Betrag der an das elektrochrome Element anzulegenden Spannung U , die beide nicht überschritten werden dürfen:

$$|U| \leq |U_{\text{max}}| \quad (4)$$

$$|U| \leq |U_{\text{eff,max}} + I \cdot D \cdot R_{\text{ges}}| \quad (5)$$

Die Spannung U wird unter Auswertung der fortlaufenden Messungen des Stromes I so geregelt, daß die kleinere der sich aus den Relationen (4) und (5) ergebenden Obergrenzen betragsmäßig nicht überschritten wird.

Um einen Umfärbvorgang einzuleiten, wird an die elektrischen Anschlüsse 24 und 26 (Fig. 1) des elektrochromen Elementes eine Spannung U angelegt, die von einer im stromlosen Zustand des elektrochromen Elementes meßbaren Leerlaufspannung U_{EC} ausgeht. Die Spannung U wird nun – je nach Art des gewünschten Vorganges – erhöht oder erniedrigt, wobei die Erhöhung oder Erniedrigung stetig vorgenommen wird, dabei aber nicht notwendigerweise linear verlaufen muß. Es versteht sich, daß je nach dem Vorzeichen der Leerlaufspannung U_{EC} zunächst ein Nulldurchgang der Spannung U erfolgen kann, wobei also der Betrag der Spannung U zunächst abnimmt, bevor letztendlich ein Anstieg des Spannungsbetrages erfolgt. Der Anstieg des Spannungsbetrages und damit die Anlaufphase des Umfärbvorganges wird spätestens dann beendet, wenn die niedrigere der Obergrenzen gemäß Relationen (4) und (5) erreicht wird.

Bei dem hier beschriebenen Verfahren liefert normalerweise zunächst Relation (4) die niedrigere Obergrenze, während die Obergrenze gemäß Relation (5) erst im weiteren Verlaufe des Umfärbvorganges zum Tragen kommt. Es kann aber auch vorkommen, daß der Anstieg des Betrags der Spannung U in der Anlaufphase des Umfärbvorganges durch Erreichen der Obergrenze gemäß Relation (5) und damit vor Erreichen des Endwertes U_{max} beendet wird.

Während der Anlaufphase des Umfärbvorganges wird erfindungsgemäß aus dem Quotienten $\Delta U / \Delta t$ wie zuvor definiert der Gesamtwiderstand R_{ges} des elektrochromen Elementes ermittelt. Dabei wird vorzugsweise ein Mittelwert aus mehreren zu verschiedenen Zeitpunkten bestimmten Einzelwerten des Gesamtwiderstands R_{ges} gebildet, um die Meßgenauigkeit zu erhöhen.

Im weiteren Lauf des erfindungsgemäßen Verfahrens wird bevorzugt, solange die Obergrenze gemäß Relation (5) höher ist als diejenige aus Relation (4), die Spannung U auf oder nahe dem Endwert U_{max} gehalten. Der Strom I durch das elektrochrome Element sinkt in der Regel mit der Zeit ab. Damit verringert sich auch die Obergrenze aus Relation (5). Es ergibt sich dann im Regelfall nach einer gewissen Zeit die Situation, daß Relation (5) die niedrigere Obergrenze für den Betrag der Spannung U liefert, so daß von da an die Spannung U entsprechend Relation (5) geregelt, das heißt im Regelfall entsprechend der zum Ende des Umfärbvorganges fort schreitenden Abnahme des Stromes I betragsmäßig reduziert wird.

Der Strom I wird erfindungsgemäß auch nach der Anlaufphase fortlaufend gemessen, damit die Einhaltung der Relationen (4) und (5) durch Nachregeln der Spannung U ständig sichergestellt werden kann. Eine Unterschreitung der hierdurch gegebenen Obergrenzen ist dabei durchaus erlaubt, wobei hinsichtlich Größe, zeitlicher Dauer, Häufigkeit der

Unterschreitungen und dergleichen grundsätzlich unter Sicherheitsgesichtspunkten keinerlei Einschränkungen bestehen. Es ist jedoch dabei stets zu berücksichtigen, daß eine Unterschreitung der zulässigen Obergrenzen für den Betrag der Spannung U die Zeiten bis zur vollständigen Umfärbung verlängert, was im Regelfall unerwünscht ist.

Fig. 3 zeigt ein stark schematisiertes Blockschaltbild zur Erläuterung der Meß- und Regelgrößen beim erfindungsgemäßen Verfahren zum Betreiben eines elektrochromen Elements (ec-element). Die Temperatur des elektrochromen Elementes wird im Regelfall über einen geeigneten Temperaturfühler (mit T bezeichnet) ermittelt, dessen Meßwerte von dem den Umfärbvorgang überwachenden und steuernden Controller abgefragt werden. Der Temperaturfühler kann an geeigneter Stelle außerhalb oder innerhalb des elektrochromen Elements angeordnet werden. Weiterhin wird der durch das elektrochrome Element fließende Strom von einem mit I bezeichneten Meßgerät gemessen und werden die Meßwerte dem Controller zugeführt. Der Controller führt dann die Berechnungen wie oben ausgeführt durch und übermittelt die sich daraus ergebende Regelgröße an eine Spannungsquelle (mit U bezeichnet), die wiederum den eingeregelter Wert an das elektrochrome Element anlegt. Je nach Art der Spannungsquelle kann entweder die an die Spannungsquelle übermittelte Regelgröße direkt als Maß für die an das elektrochrome Element angelegte Spannung verwendet oder diese mit Hilfe eines gesonderten, nicht dargestellten Meßgerätes ermittelt werden. Der Controller, die Meßgeräte sowie die Spannungsquelle bilden zusammen eine Steuereinheit zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Der Controller umfaßt u. a. Mittel zum Durchführen der erforderlichen Berechnungen (z. B. einen Mikroprozessor), zur Ein- und Ausgabe von Meß- und Regelgrößen sowie zur Speicherung der Steuerungsparameter sowie weiterer Größen wie z. B. des maximal geflossenen Stroms I_{\max} .

Das Ende eines vollständigen Umfärbvorgangs ist dann erreicht, wenn der durch das elektrochrome Element fließende Strom I einen vorbestimmten Bruchteil des maximalen seit Beginn des Umfärbvorganges geflossenen Stromes I_{\max} unterschreitet. Der Wert dieses als Abbruchkriterium dienenden Verhältnisses I/I_{\max} wird bestimmt durch die Temperatur T und die Bauart des elektrochromen Elementes sowie die Art des ablaufenden Vorgangs, also Einfärbung oder Entfärbung. Da während des gesamten Umfärbvorgangs der Strom I fortlaufend gemessen wird, bedeutet es keine Schwierigkeit, einen Maximalwert I_{\max} zu ermitteln und für das Abbruchkriterium zu speichern.

Das erfindungsgemäße Verfahren nach seiner bevorzugten Ausführungsform kann im Normalfall in drei Phasen unterteilt werden, wie sie in der Fig. 4 dargestellt sind. Der Umfärbvorgang beginnt mit der als Anlaufphase bezeichneten Phase I, in der Spannung U und Strom I unter Vermeidung von Spannungs- oder Stromspitzen stetig erhöht bzw. erniedrigt werden, bis die Spannung einen vorgegebenen Endwert U_{\max} erreicht. Es schließt sich eine Phase II an, in der die Spannung U auf dem Endwert U_{\max} verharret. Phase II nimmt im Regelfall die längste Zeit des Umfärbvorgangs in Anspruch. Phase III mit bis zum Erreichen eines Wertes gemäß dem erfindungsgemäßen Abbruchkriterium absinkendem Strom I und betragsmäßig abnehmender Spannung U schließt sich an, sobald die Obergrenze aus Relation (5) unter U_{\max} fällt. In der Anlaufphase wird der für den Zeitpunkt des Einsetzens der Phase III und für den zeitlichen Verlauf der in dieser Phase einzustellenden Spannung U wichtige Gesamt Widerstand R_{ges} bestimmt. Der sanfte, stetige Anstieg des Stromes I und des Betrages der Spannung U in der Anlaufphase sorgt außerdem überraschenderweise für

eine Vergleichmäßigung des Färbungsgrads über die Fläche des elektrochromen Elements.

Beispiel

Die Erfindung wird in der Anwendung für ein vollständig entfärbtes elektrochromes Element erläutert, bei dem beim Anlegen einer positiven Spannung U ein Strom I mit positiver Polarität durch das elektrochrome Element fließt, der zu einer Einfärbung des Elementes führt. Ausgehend von einem eingefärbten Zustand des elektrochromen Elementes ruft eine Spannung U negativer Polarität einen Strom I negativer Polarität hervor, der zu einer Entfärbung des elektrochromen Elementes führt.

Eine geeignete Steuereinheit, bestehend aus Controller, Spannungsgeber und Meßgeräten nach dem Schema der Fig. 3 stellt die erforderlichen Spannungen und Ströme zur Verfügung und mißt fortlaufend, bevorzugt in regelmäßigen zeitlichen Intervallen, die Spannung U , den Strom I und die Temperatur T . In der Praxis hat es sich bei Umfärbzeiten im Minutenbereich bewährt, den Strom I einige Male je Sekunde zu messen.

Das elektrochrome Element befindet sich im gewählten Beispiel zunächst im entfärbten Zustand. Zwischen den Anschlüssen des elektrochromen Elementes ist eine Leerlaufspannung U_{EC} im stromlosen Zustand des elektrochromen Elementes meßbar. Ausgehend von dieser Leerlaufspannung U_{EC} wird eine Spannung U an das elektrochrome Element angelegt, so daß ein Strom I , der zu einer Einfärbung des Elementes führt, fließt. Die Spannung U wird stetig und – abgesehen von einer Startphase mit zunehmender Steigung der Strom-Spannungs-Kurve – bevorzugt im wesentlichen linear mit der Zeit erhöht. Der Strom-Spannungs-Verlauf wird in jedem Falle so geregelt, daß keine Strom- oder Spannungsspitzen auftreten. Während dieser Phase des Anstiegs der Spannung U werden zu verschiedenen Zeitpunkten t_i, t_{i+1} die Werte der an das elektrochrome Element angelegten Spannung $U(t_i), U(t_{i+1})$ festgestellt. Zu den gleichen Zeitpunkten wird jeweils der durch das elektrochrome Element fließende Strom $I(t_i), I(t_{i+1})$ gemessen. Aus den Wertepaaren $\Delta U = U(t_i) - U(t_{i+1})$ und $\Delta I = I(t_i) - I(t_{i+1})$ wird ein Widerstandswert $R_{\text{ges}}(t_i, t_{i+1})$ ermittelt. Sobald eine für eine Mittelung ausreichende Anzahl von Widerstandswerten vorliegt, spätestens aber mit dem Erreichen des Endwertes U_{\max} , wird aus den Einzelwerten $R_{\text{ges}}(t_i, t_{i+1})$ das arithmetische Mittel gebildet und so der Gesamt Widerstand R_{ges} errechnet. Der durch das elektrochrome Element fließende Strom I wird vom Beginn des Einfärbvorganges an fortlaufend gemessen, der größte in dieser Zeit gemessene Wert I_{\max} wird gespeichert.

Sobald die Spannung U den Endwert U_{\max} erreicht, ist die Anlaufphase (Phase I in Fig. 4) beendet. Der Endwert U_{\max} ist temperaturabhängig. Ein einfacher Zusammenhang für die Temperaturabhängigkeit des Endwertes U_{\max} ergibt sich aus der bereits weiter oben aufgeführten Gleichung

$$U_{\max} = A - B \cdot T \quad (1)$$

wobei T die Temperatur ist. Die Parameter A und B müssen vorab für jede Bauart eines elektrochromen Elementes festgelegt werden. Sie sind von der Fläche des elektrochromen Elementes im wesentlichen unabhängig.

Mit dem Erreichen des Endwertes U_{\max} für die Spannung U beginnt Phase II (Fig. 4), in der die Spannung U auf oder nahe unter dem Endwert U_{\max} verharret, wenn eine möglichst rasche Einfärbung gewünscht ist. Auch während der Phase II wird der Strom I von der Steuereinheit fortlaufend gemessen. Wird zu irgendeinem Zeitpunkt ein größerer Wert

für I gemessen, als bisher für I_{\max} gespeichert war, so wird der größere Wert von diesem Zeitpunkt an als I_{\max} gespeichert. Außerdem wird auf der Basis der Meßwerte für den Strom I fortlaufend überprüft, ob die Obergrenze gemäß Relation (5) noch höher ist als der aktuell für die Spannung U eingestellte Endwert U_{\max} . Der in dieser Relation (5) verwendete Wert für die maximal zulässige elektrochemisch an den elektrochromen Schichten 14, 18 wirksame Spannung $U_{\text{eff},\max}$ ist in der Regel keine Konstante, sondern variiert in ähnlicher Weise wie U_{\max} mit der Temperatur T. Ergibt sich aus Relation (5), daß die hiernach ermittelte Obergrenze betragsmäßig unter den Endwert U_{\max} gesunken ist, so endet die Phase II.

In der sich unmittelbar anschließenden Phase III führt nun die Relation (5) zu einer betragsmäßigen Begrenzung der an das elektrochrome Element anzulegenden Spannung U. Da die Spannung U_{eff} , die elektrochemisch an den elektrochromen Schichten 14, 18 wirksam ist, über die Spannung U beeinflusst werden kann, wird in Phase III die Spannung U so geregelt, daß U_{eff} den vorgegebenen Wert $U_{\text{eff},\max}$ nicht überschreitet. Die aus der Relation (5) berechenbare Obergrenze für den Betrag der Spannung U ist während der Phase III stets kleiner als der in Phase II als Obergrenze geltende Endwert U_{\max} . Da der U_{eff} gemäß Näherungsgleichung (2) beeinflussende Strom I sich zeitlich ändert, nämlich zum Ende des Umfärbvorgangs hin im Normalfall stetig abnimmt, muß U ständig durch die Steuereinheit nachgeregelt werden. Die Spannung U wird dabei bevorzugt auf die entsprechend Relation (5) betragsmäßig stetig abnehmende Obergrenze eingeregelt, um die Umfärbzeit möglichst klein zu halten. Auch während der Phase III wird zu diesem Zwecke der Strom I fortlaufend gemessen. Außerdem können die Meßwerte für den Strom I in dieser Phase verwendet werden, um festzustellen, wann die vollständige Einfärbung erreicht. Dieser Zeitpunkt ist erfindungsgemäß dann erreicht, wenn der Strom I im Verhältnis zum maximal geflossenen Strom I_{\max} unter einen vorgegebenen Schwellenwert fällt. Sobald die Steuereinheit feststellt, daß der Schwellenwert für I/I_{\max} und damit das Ende der Phase III erreicht ist, wird die Spannung U abgeschaltet und damit der Stromfluß durch das elektrochrome Element beendet. Der im Regelfall temperaturabhängige Schwellenwert für I/I_{\max} wird von der Bauart des elektrochromen Elementes und dem ablaufenden Vorgang (Einfärbung, Entfärbung) bestimmt und ist vorab durch einfache orientierende Versuche ermittelbar.

Der umgekehrte Vorgang des Entfärbens läuft im wesentlichen wie zuvor beschrieben ab. Ausgehend von einer Leerlaufspannung U_{EC} , die sich von derjenigen zu Beginn des Einfärbvorgangs normalerweise unterscheidet, wird in der Anlaufphase die Spannung U stetig erniedrigt, und zwar maximal bis zu einem in diesem Falle negativen Endwert U_{\max} , dessen Betrag sich von demjenigen für den Einfärbvorgang unterscheiden mag. Es schließt sich die Phase II an, in der die Spannung auf dem Endwert U_{\max} solange verharrt, bis die Obergrenze aus Relation (5) betragsmäßig kleiner als U_{\max} wird. In der abschließenden Phase III nimmt die Spannung U sukzessive zu, d. h. betragsmäßig ab, bis sie wegen des Erreichens des Abschaltkriteriums, das von demjenigen für den Einfärbvorgang abweichen kann, abgeschaltet wird. Der Entfärbvorgang ist abgeschlossen, das elektrochrome Element befindet sich wieder im gleichen Zustand wie zu Beginn des Beispiels.

Die Fig. 5 und 6 zeigen für ein elektrochromes Element mit den Abmessungen 70 cm · 100 cm den Verlauf jeweils eines vollständigen Einfärb- und Entfärbvorgangs bei Raumtemperatur, wobei die Spannung U und der Strom I jeweils als Funktion der Zeit t aufgetragen sind. Das elektro-

chrome Element (s. Fig. 1) wies zwei mit transparenten Elektroden-schichten 12, 20 aus ITO (Indiumzinnoxid) mit einem Flächenwiderstand von etwa 10 Ohm versehene Glassubstrate 10, 22 auf. Auf der Elektroden-schicht 12 war eine elektrochrome Schicht 14 aus WO_3 in einer Dicke von etwa 300 nm aufgebracht, während auf der Elektroden-schicht 20 eine ebenfalls etwa 300 nm dicke Ionenspeicherschicht 18 aus Ceritanoxid angeordnet war. Als Ionenleit-schicht 16 wurde ein Polymerelektrolyt entsprechend WO 95/31 746 in einer Dicke von 1 mm verwendet. Die elektrischen Anschlüsse 24, 26 in Form von Metallstreifen wurden entlang der längeren Elementsseiten einander diagonal gegenüberliegend angebracht und leitend mit den jeweiligen Elektroden-schichten 12, 20 verbunden. Die für die erfindungsgemäße Steuerung des Einfärbvorgangs und des Entfärbvorgangs erforderlichen Parameter wurden in einer Reihe von Vorversuchen (Cyclovoltammetrie, zyklisches Umfärben bei verschiedenen Temperaturen über bis zu 1000 Zyklen an elektrochromen Elementen gleicher Bauart) ermittelt. Für $U_{\text{eff},\max}$ ergaben sich aus cyclovoltammetrischen Untersuchungen für beide Arten von Umfärbvorgängen Beträge von 2 V (20°C) bzw. 1 V (80°C), aus denen Beträge für andere Temperaturen durch lineare Extrapolation ermittelbar sind. Hiervon ausgehend wurde mit Hilfe weiterer systematischer Untersuchungen wie zuvor beschrieben die Beträge von U_{\max} bei 20°C zu 3,5 V und bei 80°C zu 2 V bestimmt. Damit ergaben sich die Beträge der Parameter A und B für Gleichung (1) zu $A = 4 \text{ V}$ und $B = 0,025 \text{ V/}^\circ\text{C}$ (Temperatur T in °C), also $U_{\text{max}} = 4 \text{ V} - 0,025 \text{ V/}^\circ\text{C} \cdot T$ für den Einfärbvorgang und $U_{\max} = -4 \text{ V} + 0,025 \text{ V/}^\circ\text{C} \cdot T$ für den Entfärbvorgang. Den Fig. 5 und 6 ist zu entnehmen, daß die Spannung U jeweils ausgehend von einer Leerlaufspannung von etwa -0,7 V (Einfärben) bzw. +0,7 V (Entfärben) stetig erhöht bzw. erniedrigt wurde, wobei die Anlaufphase beim Einfärbvorgang nach etwa 16 s und beim Entfärbvorgang nach etwa 12 s durch Erreichen des Endwertes U_{\max} von +3,5 V bzw. -3,5 V beendet war. Die Spannung U wurde danach etwa 75 s auf diesem Wert gehalten, bis der Strom I so weit zurückgegangen war, daß die Obergrenze aus Relation (5) betragsmäßig unter U_{\max} fiel. Die Korrekturgröße D aus Relation (5) hatte dabei den Wert 1. In Phase III wurde die Spannung U auf die betragsmäßig allmählich abnehmende Obergrenze gemäß Relation (5) eingeregelt. Der Strom I hatte seinen Maximalwert $I_{\max} = 460 \text{ mA}$ jeweils mit dem Ende der Anlaufphase erreicht. Die Phase III wurde in beiden Fällen beendet, wenn I/I_{\max} unter 20% fiel, was beim Einfärbvorgang nach etwa 95 s und beim Entfärbvorgang nach rund 100 s der Fall war. Bei einer Temperatur von 80°C lag das Abschaltverhältnis I/I_{\max} bei 50%.

Die in der Beschreibung, in der Zeichnung sowie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung wesentlich sein.

Bezugszeichenliste

- 10 Glasträger
- 12 erste transparente Elektroden-schicht
- 14 elektrochrome Schicht
- 16 transparente Ionenleit-schicht
- 18 Ionenspeicherschicht
- 20 zweite transparente Elektroden-schicht
- 22 Glasplatte
- 24 elektrischer Anschluß
- 26 elektrischer Anschluß

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines elektrochromen Elementes, das aus mindestens den folgenden Schichten besteht:

- einer ersten Elektrodenschicht;
- einer ersten Schicht, in die reversibel Ionen einlagerbar sind;
- einer transparenten Ionenleitschicht;
- einer zweiten Schicht, in die reversibel Ionen einlagerbar sind; und
- einer zweiten Elektrodenschicht;

wobei die erste und/oder die zweite Schicht, in die reversibel Ionen einlagerbar sind, eine elektrochrome Schicht ist und die andere dieser Schichten als Gegenelektrode zu der anderen elektrochromen Schicht arbeitet und wobei an den Elektrodenschichten eine den Umfärbvorgang hervorrufoende Spannung angelegt wird, die Werte in einem Redoxstabilitätsbereich des Systems aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, daß der durch das elektrochrome Element fließende Strom (I) fortlaufend gemessen wird; daß in einer Anlaufphase des Umfärbvorgangs die an das elektrochrome Element angelegte Spannung (U) stetig bis maximal zu einem temperaturabhängig vorgegebenen Endwert (U_{\max}) erhöht bzw. erniedrigt wird, wobei die Temperaturabhängigkeit bauartbedingt, jedoch unabhängig von der umzufärbenden Fläche für das elektrochrome Element festgelegt ist; und daß die Spannung (U) im Verlauf des Umfärbvorgangs abhängig vom Strom (I) geführt wird, wobei die Spannung (U) ihrem Betrage nach den Betrag des Endwertes (U_{\max}) nicht überschreitet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperaturabhängigkeit des Endwertes (U_{\max}) der Spannung durch die Gleichung

$$U_{\max} = A - B \cdot T$$

gegeben ist, wobei T die Temperatur des elektrochromen Elementes ist und A und B durch die Bauart des elektrochromen Elementes bestimmte Konstanten sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Gesamtwiderstand (R_{ges}) des elektrochromen Elementes in der Anlaufphase des Umfärbvorgangs aus der Spannung (U) und dem Strom (I) ermittelt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Gesamtwiderstand (R_{ges}) des elektrochromen Elementes aus dem Quotienten $\Delta U / \Delta I$ von Spannungsdifferenz (ΔU) und Stromdifferenz (ΔI) ermittelt wird, die sich aus den Messungen von Spannung (U) und Strom (I) zu aufeinanderfolgenden Zeitpunkten ergeben.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Gesamtwiderstand (R_{ges}) des elektrochromen Elementes durch Mittelwertbildung aus mehreren zu verschiedenen Zeitpunkten ermittelten Werten des Quotienten $\Delta U / \Delta I$ berechnet wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatur (T) des elektrochromen Elementes aus seinem Gesamtwiderstand (R_{ges}) ermittelt wird.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß aus der Spannung (U), dem Strom (I) sowie dem Gesamtwiderstand (R_{ges}) eine Spannung (U_{eff}), die elektrochemisch an den elektrochromen Schichten wirksam ist, berechnet

wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrochemisch an den elektrochromen Schichten wirksame Spannung (U_{eff}) nach der Gleichung

$$U_{\text{eff}} = U - I \cdot D \cdot R_{\text{ges}}$$

berechnet wird, wobei D eine unter anderem vom Schichtwiderstand des elektrochromen Elementes abhängige Korrekturgröße ist.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die an das elektrochrome Element angelegte Spannung (U) so geregelt wird, daß die elektrochemisch an den elektrochromen Schichten wirksame Spannung (U_{eff}) den Beträge nach einen vorbestimmten Wert ($U_{\text{eff,max}}$) nicht überschreitet.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß, solange die an den elektrochromen Schichten wirksame Spannung (U_{eff}) den maximal zulässigen Wert ($U_{\text{eff,max}}$) dem Beträge nach nicht erreicht, die Spannung (U) im wesentlichen konstant auf dem Endwert (U_{\max}) gehalten wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß aus den während des Umfärbvorgangs ermittelten Meßwerten für den Strom (I) ein maximaler Strom (I_{\max}) ermittelt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannung (U) abgeschaltet wird, wenn das Verhältnis von momentan fließendem Strom (I) zu maximalem Strom (I_{\max}) einen zuvor festgelegten Wert unterschreitet.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Transmissionsgrad oder der Reflexionsgrad des elektrochromen Elementes überwacht wird und daß die Spannung (U) abgeschaltet wird, wenn der Transmissionsgrad oder der Reflexionsgrad einen vorgegebenen Wert erreicht.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die durch das elektrochrome Element seit Beginn des Umfärbvorganges geflossene Ladungsmenge ermittelt wird und daß die Spannung (U) abgeschaltet wird, wenn die geflossene Ladungsmenge einen vorgegebenen Wert erreicht.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die geflossene Ladungsmenge durch zeitliche Integration des Stromes (I) ermittelt wird.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

